



Ficha Técnica

Mod. R&S. 05/1
Pag. 1/1
Último Update: 04/2016

Brick 600

Descrição

O BRICK 600 é um filme de recorte Siser produzido em poliuretano, com alta espessura (600 micron) e toque macio, disponível em 6 cores. Este transfer tem espessura elevada quando comparado a outros filmes de recorte disponíveis no mercado e é (visualmente) semelhante às etiquetas de silicone utilizadas atualmente em produtos de moda esportiva. Apesar da alta espessura este filme possui grande facilidade no manuseio, tanto para processo de recorte como para depilar e aplicar a etiqueta. Diferente do Brick 1000 (versão mais espessa deste filme) este transfer pode ser recortado com tranquilidade na SILHOUETTE CAMEO encaixando-se facilmente como mais uma matéria-prima para agregar valor à sua linha de confecção e personalização de produtos.

Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

Recorte:

Lâmina: nova, para materiais de alta espessura

Pressão mínima de corte: 80 gf

Configurações Prensa Térmica

Temperatura: 155°C

Tempo: 20 segundos

Pressão: média (3 – a bar)

Suporte: retirado “bem” frio

Processo

- 1) Recorte do material **em reverso** (espelhado);
- 2) Depilar o material presente em excesso;
- 3) Posicione o material no substrato;
- 4) Aplicação à 155° C por 20 segundos.
- 5) Remover o liner/suporte de poliéster “bem” frio.

Tecidos Recomendados

100% Algodão, 100% poliéster e mistos de algodão-poliéster.

Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via sublimação.

Lavagem : Aguardar 24horas após transferência do material. Lavar com o tecido em reverso (avesso).

Temperatura máxima de lavagem de 60°C, não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem;

Lavagem à Seco: Não;

Máquina de secar: Sim.

N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.

Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês e/ou italiano disponíveis em nosso website, www.siser.it. Para demais informações favor nos contactar via compras@textransfer.com.br

Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail:compras@textransfer.com.br